



ANTICO STUCCO IN PASTA

STUCCO RASANTE IN PASTA PER INTERNI

Un antico metodo di rasatura riproposto nella logica di un sistema industriale. E' ottenuto dalla sapiente miscela di carbonati amorfi, resine ed additivi. E' dotato di ottima spatolabilità, si carteggia con facilità. Specificatamente studiato per la rasatura di pareti interne, costituisce un ottimo sottofondo per spatolati, idropitture, finiture multicolori.

Caratteristiche

ASPETTO	UNI EN ISO 2813	Opaco
COMPOSIZIONE		Legante a base di copolimeri in emulsione
PESO SPECIFICO	UNI EN ISO 2811-1	1,80 ± 0,02 kg / litro a 20°C
VISCOSITA'	ASTM D 2196	Brookfield G 7 vel 10 a 25 °C = 260.000 ± 30.000 cP
RESIDUO SECCO		73 ± 0,5 % p / p

Colori

Bianco

Modalità applicative

ATTREZZI	Spatola di metallo
DILUIZIONE	PRONTO ALL'USO se occorre aggiungere una leggera diluizione con acqua
RESA	1 kg per mq con spessore di 1 mm. E' variabile in funzione dello spessore applicato.
ESSICCAZIONE	Dipende dalle condizioni ambientali e dal potere assorbente del sottofondo e dallo spessore.



Supporti:

Opere murarie interne, legno, cartongesso.

Preparazione del supporto:

Pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovere completamente eventuali residui di vecchie pitture e intonaci non perfettamente ancorati. Il supporto deve essere asciutto e libero da polvere e da efflorescenze saline.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Stucco all'acqua, carteggiabile a secco per interno
RESIDUO SECCO	$73 \pm 0,5$ % p/p
PESO SPECIFICO	$1,80 \pm 0,02$ kg / litro a 20 ° C

Note

Conservare il prodotto al riparo dal sole e dal gelo.

Per evitare difetti di filmazione, applicare con temperature superiori a + 5° C.

Confezioni

Confezione da kg 20

Le informazioni qui riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio.

Le prestazioni dei prodotti possono variare, anche sostanzialmente, in funzione delle condizioni climatiche, della natura dei supporti e dalla modifica dei sistemi di applicazione da noi consigliati.