

ORION SILOSSAN

PITTURA AI SILOSSANI

Pittura protettiva e decorativa indicata per muri esterni, anche in condizioni ambientali difficili. Ai pregi ottenuti con i leganti minerali, associa anche quelli derivanti da prodotti realizzati con dispersioni. Elevata resistenza all'esterno, massima permeabilità al vapore, bassa ritenzione d'acqua.

Può essere applicata sia su intonaci nuovi che su quelli trattati con pitture o rivestimenti

Caratteristiche

ASPETTO	UNI EN ISO 2813	Opaco
COMPOSIZIONE		Legante a base di copolimeri acril-silossanici in emulsione acquosa
PESO SPECIFICO	UNI EN ISO 2811-1	1,60 ± 0,05 kg/litro a 20°C
VISCOSITA'	ASTM D 2196	Brookfield G. 6 vel.10 a 20° C = 50.000 ± 5.000 cP
RESIDUO SECCO		75 ± 2% p/p
GRANULOMETRIA	UNI EN 1062-1	< 100 um
RESISTENZA AGLI ALCALI	UNI 10795	Resistente agli alcali
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO	UNI EN ISO 7783-2	u.s. = sd =0,05 m *
ASSORBIMENTO D'ACQUA	UNI EN 1062-3	W = 0,08 kg / m ² x h _{0,5} *

* Valori con **TECNOSAN FHP FONDO** o con **ORION SILOSSAN FONDO**

Colori

Bianco,



Modalità applicative

ATTREZZI	Pennello, rullo		
DILUIZIONE (in volume)	A pennello: 1° mano	Prodotto	Acqua
	2° mano	100	40
		100	20
		
	A rullo 1° e 2° mano	100	30
RESA (per due mano)	4 – 5 mq/litro		
ESSICCAZIONE	Tra una mano e l'altra attendere 24 ore		



Supporti:

Opere murarie esterne (intonaco civile, premiscelati, fibrocemento ecc.) sia nuovi o già pitturati con vecchie pitture in dispersione.

Preparazione del supporto:

Per murature nuove, gli intonaci devono essere asciutti, puliti e privi di polvere. Per murature vecchie, asportare i residui di precedenti pitture non perfettamente ancorate, livellare, carteggiare e spolverare. Eventuali formazioni di muffe, alghe e/o licheni andranno neutralizzate e rimosse. Isolare il fondo per uniformare l'assorbimento. Non applicare su supporti fresco molto alcalini. Rispettare un periodo di carbonatazione di almeno 30 giorni , anche nei rappezzi.

	SUPPORTO NUOVO		SUPPORTI VECCHI O FRIABILI	
FONDO	Orion Silossan fondo o Tecnosan FHP Fondo	1 mano	Orion silossan fondo o Tecnosan FHP Fondo	1 mano
FINITURA	Orion Silossan	2 mani	Orion Silossan	2 mani

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Rivestimento per esterno a base di copolimeri acril-silossanici in emulsione acquosa con elevate caratteristiche di permeabilità al vapore e idrorepellenza
RESIDUO SECCO	75 ± 2 % p / p
PESO SPECIFICO	1,60 ± 0,05 kg / litro a 20°C

Note

Conservare il prodotto al riparo dal sole e dal gelo.

Per evitare difetti di filmazione, applicare con temperature superiori a + 5° C.

Non applicare sotto l'azione diretta del sole e del vento.

Riparare le superfici pitturate, dalla pioggia battente, dalla polvere, calcinacci, residui di vecchie pitture per almeno 2 – 3 giorni.

Confezioni

Secchielli in plastica lt 1 - 14

Le informazioni qui riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio.

Le prestazioni dei prodotti possono variare, anche sostanzialmente, in funzione delle condizioni climatiche, della natura dei supporti e dalla modifica dei sistemi di applicazione da noi consigliati.

Ai sensi del D. lgs n° 161/06, i valori COV espressi sulle confezioni, si riferiscono alle diluizioni, ai diluenti consigliati, ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate dalla TECNORIVEST srl.