



TECNOLAC

SMALTO ANTICORROSSIVO, ANTIRUGGINE LUCIDO

Smalto sintetico anticorrosivo lucido per interni ed esterni. Presenta ottima copertura e dilatazione, grande facilità di applicazione, buona resistenza agli agenti atmosferici. Indicato per la protezione di manufatti in legno e ferro.

Caratteristiche

ASPETTO	UNI EN ISO 2813	Molto Brillante	90 ± 2 Gloss a 60°
COMPOSIZIONE		Legante a base di resine alchidiche e pigmenti anticorrosivi	
PESO SPECIFICO	UNI EN ISO 2811-1	1,20 ± 0,02 kg/litro	a 20°C
VISCOSITA'	UNI EN ISO 2431	220 ± 20 secondi	Tazza DIN Ø 4 a 20 °C
RESIDUO SECCO		76,5 ± 0,5 % p/p	

Colori

Bianco



Modalità applicative

ATTREZZI	Pennello, rullo		
DILUIZIONE (in volume)	A pennello: 1°e 2° mano	Prodotto 100 cc	Ragia Minerale 5-10 cc
RESA (per due mano)	6-7 mq / litro		
ESSICCAZIONE	Tra una mano e l'altra attendere 24 ore		



Supporti:

Ferro e legno

Preparazione del supporto:

Nelle superfici in ferro nuovo sgrassare il supporto, eliminare tramite carteggiatura, sabbiatura, qualsiasi formazione di ruggine. Per superfici già verniciati, rimuovere le parti di precedenti pitture non bene ancorate e procedere successivamente come per i supporti nuovi.

Per superfici in legno nuovo, uniformare l'assorbimento de fondo con una mano di **Tecnolite** o **Idrolite**, carteggiare e spolverare.

	FERRO NUOVO		LEGNO NUOVO		SUPPORTI GIA' VERNICIATI	
FONDO	TECNOMETAL Primer ad Acqua	1 mano	TECNOLITE o IDROLITE	1 mano		
FINITURA	TECNOLAC	2 mani	TECNOLAC	2 mani	TECNOLAC	2 mani

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Smalto antiruggine a base di resine alchidiche per finiture lucide interne ed esterne
RESIDUO SECCO	76,5 ± 0,5 % p / p
PESO SPECIFICO	1,20 ± 0,02 kg / litro a 20°C

Note .

Conservare il prodotto al riparo dal sole e da fonti di calore.

Confezioni

Barattoli in banda stagnata da lt 0,375 - 0,750 – 2,500

Le informazioni qui riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio.

Le prestazioni dei prodotti possono variare, anche sostanzialmente, in funzione delle condizioni climatiche, della natura dei supporti e dalla modifica dei sistemi di applicazione da noi consigliati.

Ai sensi del D. lgs n° 161/06, i valori COV espressi sulle confezioni, si riferiscono alle diluizioni, ai diluenti consigliati, ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate dalla TECNORIVEST srl.

NORME DI SICUREZZA.

INFIAMMABILE. Non mangiare, non fumare durante l'impiego. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati da bambini. Non gettare nelle fognature.