



TECNOSILK

SMALTO ANTICORROSSIVO, ANTIRUGGINE SATINATO

Smalto sintetico anticorrosivo satinato per interni ed esterni. Indicato per manufatti in ferro e legno che richiedono una finitura satinata di alto prestigio. Di facile applicazione, consente una buona protezione anticorrosiva di manufatti in ferro.

E' antigraffio e resistente al lavaggio con i comuni detersivi.

Caratteristiche

ASPETTO	UNI EN ISO 2813	Semi-opaco	20 ± 4 Gloss a 60°
COMPOSIZIONE		Legante a base di resine alchidiche e pigmenti anticorrosivi	
PESO SPECIFICO	UNI EN ISO 2811-1	1,27 ± 0,02 kg/litro	a 20°C
VISCOSITA'	UNI EN ISO 2431	220 ± 20 secondi	Tazza DIN Ø 4 a 20°C
RESIDUO SECCO		64 ± 0,5 % p/p	

Colori

Bianco



Modalità applicative

ATTREZZI	Pennello, rullo		
DILUIZIONE (in volume)	A pennello: 1°e 2° mano	Prodotto 100 cc	Ragia Minerale 5-10 cc
RESA (per due mano)	6 - 7 mq / litro		
ESSICCAZIONE	Tra una mano e l'altra attendere 24 ore		



Supporti:

Ferro e legno

Preparazione del supporto:

Nelle superfici in ferro nuovo sgrassare il supporto, eliminare tramite carteggiatura, sabbiatura, qualsiasi formazione di ruggine. Per superfici già verniciati, rimuovere le parti di precedenti pitture non bene ancorate e procedere successivamente come per i supporti nuovi.

Per superfici in legno nuovo, uniformare l'assorbimento de fondo con una mano di **Tecnolite** o **Idrolite**, carteggiare e spolverare.

	FERRO NUOVO		LEGNO NUOVO		SUPPORTI GIA' VERNICIATI	
FONDO	TECNOMETAL Primer ad Acqua	1mano	TECNOLITE o IDROLITE	1 mano		
FINITURA	TECNOSILK	2 mani	TECNOSILK	2 mani	TECNOSILK	2 mani

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Smalto antiruggine a base di resine alchidiche per finiture satinat e interne ed esterne
RESIDUO SECCO	64 ± 0,5 % p / p
PESO SPECIFICO	1,27 ± 0,02 kg / litro a 20°C

Note .

Conservare il prodotto al riparo dal sole e da fonti di calore.

Confezioni

Barattoli in banda stagnata da lt 0,750 – 2,500

Le informazioni qui riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio.

Le prestazioni dei prodotti possono variare, anche sostanzialmente, in funzione delle condizioni climatiche, della natura dei supporti e dalla modifica dei sistemi di applicazione da noi consigliati.

Ai sensi del D. lgs n° 161/06, i valori COV espressi sulle confezioni, si riferiscono alle diluizioni, ai diluenti consigliati, ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate dalla TECNORIVEST srl.

NORME DI SICUREZZA.

INFIAMMABILE. Non mangiare, non fumare durante l'impiego. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati da bambini. Non gettare nelle fognature.