



TECNOLITE

PITTURA OPACA DI FONDO

Fondo opaco di qualità con elevato potere coprente e riempitivo per legno. Si carteggia con facilità, uniforma l'assorbimento e costituisce una buona base per la successiva laccatura.

Caratteristiche

ASPETTO	UNI EN ISO 2813	Opaco
COMPOSIZIONE		Legante a base di resine alchidiche
PESO SPECIFICO	UNI EN ISO 2811-1	1,61 ± 0,02 kg/litro a 20°C
VISCOSITA'	ASTM D 2196	Brookfield G. 3 Vel. 10 a 20 °C = 10.000 ± 1000 cP
RESIDUO SECCO		80,8 ± 0,5 % p/p

Colori

Bianco

Modalità applicative

ATTREZZI	Pennello, rullo, spruzzo		
DILUIZIONE (in volume)	A pennello: 1° mano	Prodotto	Ragia Minerale
	o rullo 2° mano	100 cc	5 cc

	Spruzzo 1° mano	100 cc	10 cc
	2° mano		
RESA (per una mano)	11-13 mq / litro in funzione dell'assorbimento del supporto		
ESSICCAZIONE	Tra una mano e l'altra attendere 24 ore		



Supporti:

LEGNO

Preparazione del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, esente da tracce di sporco e grasso. Dopo un' accurata carteggiatura, spolverare. Impregnare il legno a pennello con una prima mano più diluita (10%), carteggiare, spolverare e applicare una seconda mano diluita al 5%.

L'applicazione a spruzzo richiede una diluizione del 10% ad ambedue le mani.

Carteggiare e spolverare nuovamente e infine applicare il prodotto di finitura.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Pittura alchidica opaca utilizzabile come fondo per legno.
RESIDUO SECCO	80,8 ± 0,5 % p / p
PESO SPECIFICO	1,61 ± 0,02 kg / litro a 20°C

Note .

Conservare il prodotto al riparo dal sole e da fonti di calore.

Confezioni

Barattoli in banda stagnata da lt 0,500 – 2,500

Le informazioni qui riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio.

Le prestazioni dei prodotti possono variare, anche sostanzialmente, in funzione delle condizioni climatiche, della natura dei supporti e dalla modifica dei sistemi di applicazione da noi consigliati.

Ai sensi del D. lgs n° 161/06, i valori COV espressi sulle confezioni, si riferiscono alle diluizioni ed ai diluenti consigliati dalla TECNORIVEST srl.

NORME DI SICUREZZA.

INFIAMMABILE. Non mangiare, non fumare durante l'impiego. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati da bambini. Non gettare nelle fognature.