



# TECNOSAN RISANANTE

## SOLUZIONE IMPREGNANTE RISANANTE INODORE

Impregnante risanante inodore indicato per il risanamento di superfici in muratura attaccate da muffe e licheni. Distrugge le spore prevenendo l'ulteriore sviluppo.  
E' idoneo su pareti interne ed esterne.

### Caratteristiche

ASPETTO	UNI EN ISO 2813	Liquido opalescente
COMPOSIZIONE		Risanante a base di sostanze organiche attive
PESO SPECIFICO	UNI EN ISO 2811-1	1,01 ± 0,02 kg/litro a 20°C
VISCOSITA'	UNI EN ISO 2431	10 ± 2 secondi    tazza DIN 4 a 20°C

### Modalità applicative

ATTREZZI	Pennello
DILUIZIONE	PRONTO ALL'USO
RESA	50-60 gr / mq



## **Supporti:**

Tutti i supporti che dovranno essere ricoperti con idropitture murali, quarzi ecc..

## **Preparazione del supporto:**

Applicare con pennello direttamente sul muro cercando d'impregnare quanto più possibile. Lasciare agire per 12 ore, rimuovere le mufte con spazzola o carteggiatura. Per supporti particolarmente ammuffiti dare due mani di TECNOSAN RISANANTE.

Applicare il **TECNOPIU'** o il **TECNOSAN PITTURA** o **TECNOSAN ANTICONDENSA TERMOISOLANTE** in funzione del grado di finitura desiderato o della protezione richiesta  
Non usare a temperature inferiori a + 5 °C.

## **Note**

Conservare il prodotto al riparo dal sole e dal gelo.

## **Confezioni**

Flaconi in plastica lt 1

Le informazioni qui riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio.

Le prestazioni dei prodotti possono variare, anche sostanzialmente, in funzione delle condizioni climatiche, della natura dei supporti e dalla modifica dei sistemi di applicazione da noi consigliati.

Ai sensi del D. lgs n° 161/06, i valori COV espressi sulle confezioni, si riferiscono alle diluizioni ed ai diluenti consigliati dalla TECNORIVEST srl.

Evitare il contatto con la pelle. Nocivo per ingestione e inalazione. Le parti colpite da eventuali spruzzi vanno lavate abbondantemente con acqua e sapone. Conservare fuori dalla portata dei bambini.